

PP-TD30

کامپاند پلی پروپیلن پرشده با ۳۰ درصد تالک

داده های مقدماتی مهندسی

DOCUMENT ID JPI-TDS-PP-TD30

ISSUE DATE 2026-07-22

مالک سند: واحد فنی و تحقیق و توسعه

وضعیت: داده توسعه ای کنترل شده

معرفی محصول

این برگه، داده های مقدماتی کامپاند پلی پروپیلن پرشده با ۳۰ درصد تالک را برای ارزیابی فنی، نمونه سازی و صحت گذاری صنعتی ارائه می کند. مقادیر نهایی هر گرید پس از تکمیل برنامه کنترل کیفیت و تأیید رسمی تثبیت می شوند.

خواص فنی مقدماتی

ویژگی یا شرایط آزمون	روش آزمون	مقدار مقدماتی	واحد
باقیمانده غیرآلی (talc-correlated)	ISO 3451-1; validated internal correlation	30 ± 1.5	wt. %
شاخص جریان مذاب، C/2.16 kg*230	ISO 1133-1	10 ± 2	g/10 min
چگالی، C°23	ISO 1183-1	1.13-1.16	g/cm³
استحکام کششی، C°23	ISO 527-2	31-35	MPa
مدول خمشی، C°23	ISO 178	2,700-3,200	MPa
ضربه ایزود شیاردار، C°23	ASTM D256	23-32	J/m
HDT, 0.455 MPa, unannealed	ASTM D648	125-135	°C
جمع شدگی قالب، flow/transverse	ISO 294-4	To be established	%

الزامات استفاده و صحت گذاری

- مقادیر ارائه شده اهداف توسعه ای هستند و مشخصات فروش یا گواهی آنالیز محسوب نمی شوند.
- حدود نهایی پس از صحت گذاری بچ های مستقل تولیدی و کنترل شرایط آماده سازی نمونه تصویب می شوند.
- هرگونه ادعای انطباق غذایی، پزشکی، IEC، ATEX، UL یا OEM تنها با مدرک اختصاصی همان گرید معتبر است.